

## 全自動透湿度計 WVTR-1

Water vapor transmission rate measurement system

# フィルムや接着剤、繊維などの水蒸気の透過度を自動で数値化!



JIS法に準拠 だから安心

JIS Z 0208 とJIS L 1099 **透湿度試験方法** 【カップ法】に対応

1週間以内に 完了\* 自動化で 作業がラク


面倒な秤量作業も

全て不要



#### 透湿度ってナニ?

1m<sup>2</sup>あたりのフィルムを 透過する水蒸気量を 数値化したものです!



※厚み150umのPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)を測定した場合、所要日数6.6日で測定が完了します。

#### 柴田科学の



#### はJIS法より測定が早く! JIS法準拠で結果が出る!

全自動透湿度計

#### 透湿度:測定の流れと測定時間





サンプル

秤量時間※2 155

サンプル

24h サンプル 水蒸気 調整時間※3 透過度時間 16 時間以上

測定終了まで秤量と透過を繰り返す

※1 JIS Z 0208、秤量間隔が 24h の場合 ※2 室温に戻す必要あり ※3 透過度測定前に必須

#### WVTR-1



サンプル 調整時間 サンプル 秤量時間※1

サンプル 調整時間<sup>\*2</sup> 15秒

30 £

水蒸気


透過度時間

細かく秤量が可能。測定終了の機会を逃さない!

※1室温に戻す必要なし

※2室温に戻さないからサンプル調整時間が必要なし

#### 測定結果の比較表



WVTR-1 を使えば **JIS 法の結果に準拠**しつつ JIS法の3~4倍の スピードで測定できる

試料名	透湿度(g/m²・24h)		所要日数	
	JIS法	WVTR-1	JIS法	WVTR-1
PET*2	11.8	12.0	7日*1	1.98
PTFE*3	0.2	0.276	30日*1	6.6E

※埼玉県産業技術総合センターにて試験 ※1 試験条件:40℃測定、 JIS Z 0208 ※2 PET:ポリエチレンテレフタレート ※3 PTFE: ポリテトラフルオロエチレン

#### WVTR-1が活躍できる分野・材料 利用シーン



様々なご要望に



透湿度測定をスピーディに やりたいなぁ






透湿度測定って難しそう… 自分にもできるかな?

サンプルごとの透湿度を モニタリングしたい!



#### 仕様

品目コード	A70000-487	
型式	WVTR-1	
測定範囲	0.5~10,000g/ (m²·24h)	
検体数	1	
再現性	±2%±0.2 (2~100g/ (m²·24h) 、40°C、90% RH)	
設定温度・湿度	25℃、40℃ / 90%	
透湿面積	直径6cm	
使用環境	15~35℃(85%RH以下)	
データ記録機能	PCへの自動保存 (透湿度、秤量データ、エラーメッセージ) *1	
付属品	USBケーブル×1本、計測カップ×2式	
電源	AC100V 50/60Hz 8.0A	
寸法・質量	約203(W)×470(D)×273(H) mm(突起物除<)/ 約15.5kg	
価格¥	お問い合わせください	





専用ソフトを使えば PC でリアルタイムモニタリングできます

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2025年6月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログ の色と実際の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

製品のご用命は…



### 株式会社井元製作所

〒602-8315

京都府京都市上京区今出川通七本松東入上ル突抜町501

ショールーム 〒602-8326

京都府京都市上京区今出川通六軒町西入西上善寺町194

FAX 075-463-2718 TEL 075-464-3630 URL http://imonet.jp

社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6 東京営業所 ☎03-3822-2111 大阪営業所 ☎06-6362-7321 名古屋営業所 ☎052-263-9310 福岡営業所 2092-433-1207 マーケティング課 ☎048-933-1574

#### https://www.sibata.co.jp/

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用) 0120-228-766 FAX: 048-933-1590